

Технические характеристики

Наименование показателя	ПенеСплитСил	ПенеСплитСил С	Методика испытания ГОСТ
Время жизни смеси при 20°C, не менее, ч	3	1,5	ГОСТ 10587
Плотность при 20°C, кг/м ³ , комп. А	960	980	ГОСТ 28513
Плотность при 20°C, кг/м ³ , комп. Б	1070	1220	
Динамическая вязкость при 20°C, Па*с, комп. А	0,44	0,44	ГОСТ 10587
Динамическая вязкость при 20°C, Па*с, комп. Б	0,02	0,25	ГОСТ 10587
Время желатинизации с отвердителем при 20°C при взаимодействии с водой, не менее, мин	40	20	ГОСТ 10587
Увеличение объема смеси при 20°C при взаимодействии с водой, не более %	15	25	ГОСТ 12730.1
Соотношение компонентов (А:Б) по объему	1,0 : 1,0	2,0 : 1,0	